

Sopro ESE 548

Epoxi-Schleierentferner



Čistiaci koncentrát na odstránenie povlaku od epoxidovej živice.

- na skoré čistenie zaschnutých povlakov z epoxidovej živice
- na odstránenie starých, zatvrdnutých zvyškov epoxidovej živice
- k odstráneniu povlaku na štrukturovaných povrchoch dlaždíc
- pre interiérov a exteriérov

Oblasti použitia

Farba

bezfarebná, číra

Hustota

cca. 1,0 g/cm³ (+20 °C)

Zloženie

voda, tenzidy, organické kyseliny, rozpúšťadlá

Teplota pri- spracovani

od +5 °C do +25 °C

Spotreba

podľa typu a sily znečistenia: 200 - 300 ml na 10 litrov vody, pri včasnom dočistení. Na odstránenie starých, zatvrdnutých povlakov sú po znečistení vždy potrebné vyššie koncentrácie.

Skladovanie

skladovať na nezmrazujúcom a dobre vetranom mieste;
v originálnom uzavretom obale minimálne 2 roky skladovateľné

Forma dodania

Fľaša 1 liter (12 ks v kartóne), Fľaša 250 ml (4 ks v kartóne)

Vlastnosti

Odstraňuje zvyšky epoxidového povlaku z povrchu dlaždíc; nepoškodzuje zatvrdnutú škárovaciu hmotu; rieši zvyšky povlaku aj na štrukturovaných plochách dlaždíc; je riediteľný vodou; nespôsobuje koróziu na nerezovej oceli.

Spracovanie

Do nádoby dajte studenú vodu. Sopro Epoxi-Schleierentferner ESE 548 nadávať a zamiešať. Množstvo dávky sa riadi časovým bodom čistenia. Pre včasné odstránenie zvyškov povlaku postačí 200 – 300 ml na 10 litrov vody. Pre neskoršie čistenie zvyškov povlaku sa riedi koncentrovaný prídavok podľa doby začatia dočisťovania a intenzity znečistenia. Nadmernou dávkou môže vzniknúť zabielenie škárovacej hmoty. Čistiaci roztok naniesť na povrch dlaždíc napr. pomocou viskóznej špongie a rovnomerne rozdeliť. Doba pôsobenia by mal byť maximálne 15 minút. Následne zmäknuté zvyšky epoxidového povlaku dobre vyutierať výhradne s bielym mopom, napr. Sopra Abwashpad jemný, alebo s nylonovým kartáčom. Následne umyť povrch obkladu s veľkým množstvom čistej vody a dosucha vytrieť. Pre väčšie plochy je vhodné použiť jednokotúčový čistiaci stroj, pokiaľ možno s bielymi umývacími kartáčmi.

Hrubé znečistenia epoxidovou živcou ako zvyšky vytvrdnutej malty sa musia zahiať horkovzdušnou pištoľou a následne odstrániť s tvrdým predmetom, napr. mosadzným kartáčom alebo špachtľou. Potom je ešte možné jemné zvyšky so Sopra Epoxi-Schleierentferner odstrániť v ešte teplom stave. Ak je čistenie podľa vyššie uvedeného postupu nedostatočné, kontaktujte prosím našu technickú podporu.

Prosím dodržujte

Pri spracovaní používajte odolné proti rozpúšťadlám chrániče kolien, ochranné rukavice a okuliare. Počas spracovania zaistíte dostatočné vetranie. Zabráneniu zafarbeniu do biela škárovacej hmoty pri predávkovaní, doporučujeme aplikovať na skúšobnú plochu.

Nepoužívajte rôznofarebné čistiace náradia.

Miešanie s inými čistiacimi prostriedkami je neprípustná ako napr. moridlo alebo sanitárne čističe.

Plastové a kovové povrchy môžu byť poškodené so Sopra Epoxi-Schleierentferner. Na čistenie nepoužívať nerezové kartáče, ocelové vlny alebo špachtle alebo kefy. Zvyšky po čistiacich prostriedkoch sa nesmú dostať do pripravenej vody v plaveckých bazénoch.

Odpadový materiál a likvidácia prázdnych obalov

Dodržiavať miestne úradné predpisy.

Čisté prázdne obaly môžu byť recyklované.

Pokyny pre Vašu bezpečnosť

Označovanie

Nie je nutné označovanie podľa vyhlášky o nebezpečných látkach.

Pri styku so stavebnými materiálmi/chemikáliami by mali byť dodržiavané obvyklé bezpečnostné opatrenia.

Bezpečnostné rady (S vety)

S 2 Nesmie sa dostať do rúk deťom.

S 24/25 Vyhňte sa kontaktu s očami a pokožkou.

Údaje obsiahnuté v týchto informáciách sú opismi produktu. Predstavujú všeobecné pokyny na základe našich skúseností a skúšok a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nie je možné odvodiť nároky na odškodnenie. V prípade potreby sa prosím obráťte na náš technický poradenský servis. Najaktuálnejšiu verziu týchto informácií o produkte, ako aj príslušný platný list bezpečnostných údajov podľa Vyhlášky ES 1907/2006 nájdete na stránke www.sopro.sk.

predaj sever
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Tel.: +49 5481 31-3 14
Fax: +49 5481 31-4 14

predaj východ
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Tel.: +49 33845 476-90
Tel.: +49 33845 476-93
Fax: +49 33845 476-92

predaj juh
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611-1707-243
Fax: +49 611-1707-250

medzinárodný obchod
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611-1707-239
Fax: +49 611-1707-240

Rakúsko
Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel.: +43 7224 67141-0
Fax: +43 7224 67181

Švajčiarsko
Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Tel.: +41 33 3340040
Fax: +41 33 3340041